eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.1: Agosto 2020

REVESTIMIENTO AMH. COOP- 200

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso formulado en base agua a partir de una dispersión acuosa de copolímeros estireno-acrílicos, que dota al producto de la calidad óptima para su aplicación sobre paramentos verticales interiores y exteriores, y techos interiores. La tecnología del producto incluye el uso de aditivos para la autoprotección de la película frente a mohos. Así como pigmentos, cargas seleccionadas por su granulometría y los aditivos necesarios, que le permiten obtener un acabado económico y muy cubriente.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buen poder cubriente.
- Índice de blancura óptimo.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.
- Buena lavabilidad: Clase 3 (UNE 13300).
- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a rayos ultravioleta.
- Resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza:
Copolímero estireno-acrílico.
Acabado:
Mate
Densidad U.N.E. 48098
1.76 +/- 0.05 Kg/L
Viscosidad Krebs Stormer a 25ºC U.N.E. 48076
125 +/- 10 U.K.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas
94 +/- 2%
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
9-12 m^2/L
Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 1 hora aproximadamente.
Intervalo de repintado U.N.E. 48086
6-8 horas (según temperatura ambiente)

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 15 litros.
Aspecto: Producto líquido. Carácter fluido.

APLICACIONES:

Al interior: Múltiples paramentos verticales u horizontales. En todo tipo de habitaciones, pasillos, etc.
Al exterior: Se aplicará sobre fachadas de edificios,patios de luces, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola previa homogeneización del producto y su dilución correspondiente.
La dilución y limpieza de equipos y herramientas se se realizará con agua de red.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original, convenientemente cerrado, preservado de las heladas y evitar su exposición directa al sol.
La estabilidad del producto en su envase original y no abierto, a temperatura ambiente comprendida entre 5 y 35ºC, es de 2 años.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 10 y 35º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.1: Agosto 2020

REVESTIMIENTO AMH. COOP- 200

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento del soporte:
-Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados,etc...: Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes que puedan afectar a la adherencia del producto sobre el soporte, mediante procedimientos mecánicos o manuales.
-Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.: Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.
-Otro tipo de superficies o soportes:
Se debe comprobar previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades, ya que Eurotex no puede garantizar el comportamiento de productos ajenos.

Esquema de pintado:
Imprimación:
-Aplicar una capa de EUROFIJADOR EUROTEX (AL AGUA) diluido una parte por 4 de agua.

Acabado:

-Aplicar dos o tres capas de REVESTIMIENTO AMH.COOP-200 diluído un 5% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado. Dejar secar convenientemente entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.